

# **BORGA ITALIA SRL**


Via Monte Ortigara 27/a - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. +39 0445 480220/402066 - Fax +39 0445 489070 <a href="mailto:www.borgaitalia.it">www.borgaitalia.it</a> - e-mail: <a href="mailto:info@borgaitalia.it">info@borgaitalia.it</a>

301501035000

# **BI BETON-RIP**

Beton-Rip è un prodotto a dispersione acquosa di polimeri acrilici modificati ad alto contenuto di solidi. Esso indurisce per evaporazione dell'acqua e le sue caratteristiche non variano nel tempo.

Si presenta come un liquido bianco, lattiginoso, fluido, ha un peso specifico di  $1,05~{\rm kg/dm^3}$  e pH 10.





### Settori d'impiego

È utilizzato nei cantieri delle nuove costruzioni, in quelli della ristrutturazione civile e nel settore del restauro artistico monumentale.

Il suo utilizzo principale è come additivo nella preparazione di riprese di getto, di fondi adesivi, di malte per ripristini, livellamenti e sigillature.

#### Caratteristiche

Prodotto termoplastico che indurisce per evaporazione dell'acqua, formando un film perfettamente trasparente dotato di discreta flessibilità e adesione a molti materiali in uso nell'edilizia (mattoni, pietra, intonaci). Queste caratteristiche non variano nel tempo anche dopo usura, invecchiamento ed esposizione agli agenti atmosferici

# Modalità d'uso e di conservazione

Per confezionare una malta, aggiungere **BI BETON-RIP** all'acqua di impasto secondo le quantità indicate nella tabella dei dosaggi. Premiscelate le polveri ed i leganti (cemento, sabbia, calci, polveri di marmo) a seconda delle esigenze ed aggiungerle al liquido miscelando lentamente.

Su superfici porose o su cartongesso, applicare il prodotto a rullo o a pennello: applicare l'intonaco fresco su fresco. Per eseguire impregnazioni di intonaci, pulire la superficie, per quanto l'intonaco lo permetta, per eliminare sporco, polvere ed efflorescenze ed applicare il prodotto a pennello od a rullo.

Non eseguire applicazioni con temperature inferiori a +5 OC e superiori a +35 DC. Proteggere il lavoro dalla pioggia e dal sole. Con temperature elevate ed in zone ventilate mantenere umide le superfici trattate.

## **Consumo**

DOSAGGI (parti in peso)	BI BETON-RIP	ACQUA	LEGANTE	SABBIA	premiscelato	TOTALE MISCELA
Riprese di getto	1	-	2	2	-	5
Malte per ripristini	1	2	5	8-10	-	16-18
Premiscelato	1	3	-	-	10-13	13-16

# Confezione e stoccaggio

Disponibile in confezioni da 5 kg.

Il prodotto si conserva almeno per un anno nei recipienti originali, ben chiusi e protetti dal gelo, dal sole e da fonti di calore.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.